

Information technique

**Briquelette CGG-D1
(coke de graphitisation)**

Analyse (sur sec)

	% type	% min	% max
C (total)	56	52	60
Si (sous forme SiC)	3	2	4
SiO2	14	12	20
Autres (CaO principalement)	13	12	20
S	0,4	0,1	0,7

Remarques

coke de graphitisation, carbure de silicium et liant seulement

Aspect	briquelettes hexagonales
Dimensions	Hauteur 160 mm x 80 mm
Densité	1,6 (réelle) 0,8 (en vrac)
Conditionnement	en vrac
Transport	non dangereux



*Ceci n'est pas une fiche technique standard
mais la meilleure information technique disponible
et ne peut être considérée comme une garantie.*